

# CE - COLOR



**Línea:** CEMENTOSOS

**Tipo de Producto:** Pigmentos preparados para COREVBLOCK.

**Revisión:** Agosto/2011

**Descripción:** Pigmentos predispersos para cemento, base agua, inorgánicos (óxidos de hierro). Formulados especialmente para una fácil integración en el COREVBLOCK.

**Propiedades:** Resistentes a la luz U.V. del sol y alcalinidad del cemento y sustratos; listo para uso, de excelente estabilidad y compatibilidad con cemento y cargas minerales.

**Características:** No genera fluorescencia por incompatibilidad con el cemento; de fácil utilización. Rendimiento teórico: 1 Frasco para colores claros. 2 Frascos para colores oscuros, por saco de COREVBLOCK. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones, así como el control de color entre cada preparación en obra.

**Usos:** Para colorear cualquier producto de nuestra Línea de Cementos. COREVBLOCK fino y COREVBLOCK medio.

**Beneficios:** Reduce costos de inventario de producto cementoso al tener únicamente en color blanco y pigmentar de acuerdo a cada proyecto.

**Acabado:** El del recubrimiento cementoso.

**Textura:** La del recubrimiento cementoso.

**Presentación:**

Frasco 0.125 Lts. 0.200 Kgs.

**Almacenamiento:** 6 meses bajo techo a una temperatura no menor de 5°, ni mayor de 40° C

**Duración del Producto:** La del acabado.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie que se ha recubierto.

**Color:** De acuerdo a Carta de Colores de cementosos.

**Modo de Adición:**

Nota: Es recomendable dejar un poco de agua de la mezcla con la cual se debe enjuagar el frasco de pigmento **CE-COLOR** y agregarlo a la preparación del COREVBLOCK.

Una vez preparada la mezcla del producto (COREVBLOCK), adicionar el contenido del frasco a un saco de producto mezclar con la turbina Mix Golf y taladro de bajas r.p.m. o con revolvente tipo trompo; continuar mezclando hasta que se incorpore totalmente y no se observen áreas sin homogenizar. Para reducir el riesgo de cambios de color por dosificación de **CE-COLOR**, se recomienda utilizar en obra trompos para homogenizar mayor cantidad de producto y controlar muy bien la cantidad de agua en la mezcla.

El COREVBLOCK ya pigmentado con **CE-COLOR** puede presentar variaciones de color entre preparaciones, debido a:

- Variación de agua en la mezcla.
- Diluir el producto una vez que empieza a fraguar.
- Preparar con ADI ACRI BLOCK.
- Mal mezclado.
- No adicionar la misma cantidad de pigmento entre preparaciones.

**Precauciones:** No mezclar, ni diluir con otros productos. Enjuagar el frasco y verter la mezcla para disminuir el riesgo de cambios de tono.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

**COREV de México S.A de C.V.**

**PLANTA** Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa María Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200  
**OFICINAS COMERCIALES** Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660