

COVER-ALL^{MR} "M"



Línea: TEXTURIZADOS TRADICIONALES.

Tipo de Producto: Recubrimiento decorativo económico con grano medio, para todo tipo de texturas.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento texturizado, formulado a base de copolímeros acrílicos, cargas minerales, selectos granos de mármol, colorantes inorgánicos y químicos varios.

Propiedades: Resistente, durable, económico, no combustible, adherente y de gran dureza.

Características: Flexible, presenta una excelente alternativa para decoración, es económico y su rendimiento teórico es de 15 a 16 m² por cubeta. No requiere diluirse ni se recomienda hacerlo, salvo expresa recomendación nuestro Departamento Técnico. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: En acabados decorativos para interiores. Puede aplicarse sobre casi cualquier superficie lisa y nivelada, como aplanados de cemento fino o yeso (previa preparación de superficie), paneles de yeso con la debida preparación de fondeo o pintado, dependiendo del grado contraste del sustrato, madera o metal preparados, en plafones y muros.

Beneficios: Transpiración de la superficie, se adapta a los movimientos y asentamientos, no cambia sus propiedades físicas; versátil, fácil aplicación, colores estables y bajo costo por metro cuadrado. Puede repintarse después, cuando se quiera.

Acabado: Mate.

Texturas: Caracoleada, esgrafiada, rayada, planchada, diamante, petatillo, etc.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	6.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	32.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	320.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto y a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Duración del Producto: 2 años, aunque su vida útil es mayor a 6 años. Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto 2 a 4 horas
Total 24 horas a una temperatura 25° C promedio y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado varía de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días

Colores: Carta de Colores PASTIN DECO. Igualaciones disponibles.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se aplica con rodillo, brocha o aspersión; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se puede utilizar el alisador COVERMIX, cuyo uso es limitado para interiores.

Aplicación de producto: Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes.

Es importante mantener una textura homogénea en todo el acabado final, para evitar contrastes de color.

Extender uniformemente el material con la ayuda de llanas de acero inoxidable, en un solo sentido; de manera inmediata retirar los excedentes de material en varias direcciones, para lograr unificar el espesor del recubrimiento, el cual será determinado por el tamaño del grano. Sin dejar secar obtener la textura.

Obtención de Texturas: El grano presenta una estructura uniforme y al ser arrastrado con talocha de madera o poliestireno, con el material aún fresco, en el sentido deseado, brinda un acabado rústico o semi-rústico.

Figuras esgrafiadas: Arrastrar el grano con talocha en forma vertical, horizontal, cruzada, diagonal, etc. Opcionalmente planchar la pasta con lana acrílica, en el mismo sentido de la textura.

Formas caracoleadas: Arrastrar el grano en forma semi-circular despegando la talocha de la superficie después de cada trazo y limpiar los excedentes de la talocha.

En tramos largos podremos auxiliarnos de un peine de alambre para esgrafiar y planchar posteriormente en fresco para mantener una figura uniforme y evitar en lo posible traslapes o empalmes.

En todas las texturas descritas limpiar constantemente la talocha para evitar empastes y no dificultar la obtención de la textura.

Precauciones: Observar y cumplir los tiempos de secado. El recubrimiento texturizado NO debe diluirse, mezclarse con agua, cal o solventes. Agregar máximo 200 ml. de agua limpia en caso de ser necesario. Lograr las texturas antes de que el recubrimiento texturizado seque. En su instalación se recomiendan dos personas, una aplicando el material y otra dando textura. Aplicar tramos completos para evitar juntas. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. La resistencia total del producto se alcanza después de 30 días.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660

COVER-ALL^{MR} "T"



Línea: TEXTURIZADOS TRADICIONALES.

Tipo de Producto: Recubrimiento decorativo económico sin grano para muros y plafones.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento de fácil aplicación para hacer texturas decorativas. Compuesto de cargas minerales, copolímeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmentos y conservadores no tóxicos.

Propiedades: Decorativo, resistente y durable. Se aplica en muros interiores nuevos o para redecoración es una gran alternativa. Soporta pequeñas fisuras por temblores y asentamientos no estructurales. Por su composición acrílica permite el correcto sellado de los muros, Es atóxico y ecológico.

Características: Flexible, inalterable, económico, Rendimiento teórico de 18 a 22 m² por cubeta. No requiere diluirse, ni se recomienda hacerlo, salvo expresa recomendación de nuestro Departamento Técnico. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Para recubrir muros de todo tipo, decoraciones en espacios interiores, logrando suaves y agradables texturas de gran durabilidad. Aplicable sobre aplanados finos de cemento o yeso, paneles de fibrocemento o yeso, madera y metal previamente preparados.

Beneficios: Transpiración de la superficie, se adapta a los movimientos y asentamientos, no cambia sus propiedades físicas; versátil, fácil aplicación, colores estables y bajo costo por metro cuadrado. Puede repintarse después, cuando se quiera.

Acabado: Mate. Suave apariencia que imprime la herramienta con que se aplica.

Texturas: Rayadas, ruladas, escobilladas, cepilladas, damascadas, goteadas, caracoleadas, etc. Su composición sin grano permite un sin número de formas y texturas con todo tipo de rodillos, pistola spray, escobillas, etc.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	6.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	32.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	320.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C ni mayor de 40° C. Máximo 3 cubetas de altura en estiba.

Duración del Producto: 2 años, aunque su vida útil es mayor a 6 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismos para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo, recurrente en la superficie que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto: 2 horas
 Total: 24 horas a una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50%. El tiempo de secado varía de acuerdo a las condiciones climáticas.
 La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

Colores: Carta de Colores PASTIN DECO. Igualaciones disponibles.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se aplica con rodillo, brocha o aspersión; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se puede utilizar el alisador COVERMIX o MASOREV "G", cuyo uso es limitado para interiores.

Aplicación de Producto: Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en franjas no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes. Es importante mantener una textura homogénea en todo el acabado final, para evitar contrastes de color.

Obtención de Textura: Deberá obtenerse inmediatamente después de la aplicación inicial, utilizando cepillos, brochas, rodillos de figura, espátulas, pistola de alta presión, guantes, etc.

Rodillo de Felpa: Humedecer el rodillo con agua y escurrirlo. Introducir el rodillo en la cubeta e impregnarlo completamente con el material, aplicándolo en una misma dirección por en franjas de 1 metro. Repetir esta operación hacia un lado y hacia abajo. Cada 3 o 4 m² reparar el rodillo en la misma dirección para uniformar la textura y esfumar uniones.

Rodillo de Figura: Una vez empastada la superficie como se describió anteriormente (rodillo de felpa), pasar el rodillo de figura uniformemente, cuando aún esté fresco el material.

Brocheada: Aplicar el recubrimiento delgado y pasar una brocha en fresco, realizando diferentes movimientos para lograr la textura elegida.

Damascada: Aplicar el recubrimiento con llana y pasar el rodillo texturizador en fresco para uniformar la textura, o aplicar directamente con el rodillo de felpa y texturar con el rodillo texturizador.

Aspersión: Aplicar con pistola de alta presión a una presión mínima de 20 Lbs./Pulg.2, realizando movimientos primero horizontales y después verticales, aplicando en sentido contrario al inicial, para uniformar la textura, realizar movimientos circulares.

Goteada: Aplicar con sistema de aspersión y pistola de alta presión graduando el tamaño de gota con la aspersión, según el tipo de tirol o goteado.

Planchado: Sobre la textura goteada o damascada, planchar con llana acrílica, limpiándola después de cada trazo, se debe iniciar este efecto cuando la pasta ya no se adhiera al tacto o a la llana acrílica.

Araña de Alambre, Escobilla o Cepillo: Una vez empastada la superficie, pasar la herramienta en el sentido deseado para obtener la textura requerida. Los bordes podrán retocarse posteriormente con una brocha en aquellos sitios en que el rodillo no alcance a llegar.

Múltiples: Se pueden plasmar texturas utilizando rodillo de figuras, moldes de juguetes, bolsa de plástico, sellos de goma e incluso la mano, para lograr estos efectos, la condición es que el recubrimiento aún esté fresco. El producto puede ser empastado con rodillo de felpa o llana de acero inoxidable.

Precauciones: No mezclar con otros productos. No diluir el producto. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. En la aplicación por aspersión, no debe excederse de 10 m. de manguera de la pistola al compresor, ya que provoca caídas de presión. La resistencia total del producto se alcanza después de 30 días.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

COVER-ALL^{MR} "Y"



Línea: TEXTURIZADOS TRADICIONALES.

Tipo de Producto: Recubrimiento decorativo económico de granulometría fina.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento texturizado, formulado a base de copolímeros acrílicos, cargas minerales, finos granos de mármol, colorantes inorgánicos y químicos varios.

Propiedades: Resistente, durable, económico, no combustible, adherente y de gran dureza.

Características: Flexible, presenta una excelente alternativa para decoración y es económico. Rendimiento teórico de 20 a 22 m² por cubeta. No requiere diluirse ni se recomienda hacerlo, salvo expresa recomendación de nuestro Departamento Técnico. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: En acabados decorativos para interiores. Puede aplicarse sobre casi cualquier superficie lisa, como aplanado de cemento fino o yeso (previa preparación de superficie), paneles de yeso, madera o metal preparados, en plafones y muros.

Beneficios: Transpiración de la superficie, se adapta a los asentamientos no estructurales, no cambia sus propiedades físicas; versátil, fácil aplicación, colores estables y bajo costo por metro cuadrado. Puede repintarse después, cuando se quiera. Recomendamos que el repinte se haga con una pintura acrílica compatible.

Acabado: Mate.

Texturas: Caracoleada, esgrafiada, rayada, planchada, diamante, petatillo, etc.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	6.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	32.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	320.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto y a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Duración del Producto: 2 años, aunque su vida útil es mayor a 6 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de hongo, humedad o salitre recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto	2 a 4 horas
Total	24 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días

Colores: Carta de Colores PASTIN DECO. Igualaciones disponibles.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se aplica con rodillo, brocha o aspersión; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se puede utilizar el alisador COVERMIX o MASOREV "G", cuyo uso es limitado para interiores.

Aplicación de Producto: Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en franjas no mayores a un metro, para evitar traslapes.

Es importante mantener una textura similar en todo el acabado final, para evitar contrastes de color. Extender uniformemente el material con la ayuda de llanas de acero inoxidable, en un solo sentido; de manera inmediata retirar los excedentes de material en varias direcciones, para lograr unificar el espesor de la pasta, el cual será determinado por el tamaño del grano.

Obtención de Texturas: El grano presenta una estructura uniforme y al ser arrastrado con talocha de madera o poliestireno, con el material aún fresco, en el sentido deseado, brinda un acabado rústico o semi-rústico.

Figuras esgrafiadas: Arrastrar el grano con talocha en forma vertical, horizontal, cruzada, diagonal, etc. Opcionalmente planchar el recubrimiento con llana acrílica, en el mismo sentido de la textura.

Formas caracoleadas: Arrastrar el grano en forma semi-circular despegando la talocha de la superficie después de cada trazo y limpiar constantemente los excedentes de la talocha. Esto aplica para las texturas descritas anteriormente.

En tramos largos podremos auxiliarnos de un peine de alambre para esgrafiar y planchar posteriormente en fresco para mantener una figura uniforme y evitar en lo posible traslapes o empalmes.

Precauciones: Observar y cumplir los tiempos de secado. El recubrimiento NO debe reducirse, mezclarse con agua, cal o solventes. Agregar máximo de 300 ml. a 500 ml. de agua limpia en caso de ser necesario. Lograr las texturas antes de que el recubrimiento seque. En su instalación se recomiendan dos personas, una aplicando el material y otra dando textura. Aplicar tramos completos para evitar juntas. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. La resistencia total del producto se alcanza después de 30 días.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa María Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660