

MARMO SIL



Línea: ESTUCADOS Y VENECIANOS.

Tipo de Producto: Estucado veneciano siloxánico, de alta especificación.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento mineral, con apariencia satinada, a base de emulsiones y aditivos siloxánicos, arenas sílicas, copolímeros acrílicos emulsionados y pigmentos de alta resistencia a exteriores. Es hidrófugo, presenta buena adherencia sobre muros nuevos, no se delamina ni desprende.

Propiedades: Alta permeabilidad al vapor de agua, combinada con una baja absorción de agua, lo que convierte al **MARMO SIL** en un excelente estucado para protección de fachadas, usado en conjunto con SOTTOSIL.

Características: Permeable al vapor, excelente dureza, gran adherencia sobre superficies y entre capas, bajo mantenimiento, composición mineral, muy resistente, buen rendimiento teórico de 14 a 18 m² por cubeta de 15 Lts., de acuerdo a la técnica de aplicación y tipo de superficie. Excelente resistencia en exteriores, con colores durables y resistentes. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Es un producto para cubrir muros exteriores de alta decoración, como residencias, hoteles, museos, departamentos, restaurantes, comercios y construcciones antiguas. Es aplicable sobre superficies minerales lisas y niveladas, como aplanado fino de cemento-arena, pánel de fibrocemento sin tratar, pintar o sellar, concreto, mortero, etc., previamente alisadas con MASOREV "G" XT, el cual es un nivelador especial que sirve como base para **MARMO SIL**.

Beneficios: Gran resistencia, permeable al vapor de agua, fácil aplicación, único en su tipo de acabado para exteriores.

Acabado: Semi-satinado

Texturas: Lisa o semi-lisa, según se requiera.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	5.6 Kgs.
Cubeta	15.0 Lts.	21.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto, con temperatura no menor de 5° C ni mayor de 40° C, humedad relativa de aproximadamente 50%.

Duración del Producto: 5 años, aunque su vida útil es mayor a 8 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

La garantía aplica en obras nuevas siempre y cuando se utilice el sistema completo de productos siloxánicos y en soportes debidamente preparados, de conformidad a sus Fichas Técnicas. En caso de remodelación de fachadas o aplicación en soportes antiguos, favor de consultar con nuestro Departamento Técnico.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de hongo recurrente en la superficie que se ha recubierto.

Secado:

Al Tacto: 2 a 4 horas a una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50%, pudiendo variar con la temperatura y humedad.
Entre capas: 5 a 6 horas.
Total: 72 horas aproximadamente, el desarrollo total de propiedades de hidropelencia puede ser de 2 a 3 semanas.

Colores: Según Carta de Colores e igualaciones disponibles, según proyecto.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar lisa, nivelada y libre de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTO SIL listo para uso cuando se trate de superficies nuevas. Elegir el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: Para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo.

Aplicación de Resanadores: Realizar las reparaciones a base de materiales compatibles con el sustrato o del mismo tipo que el sustrato, para mantener las propiedades del mismo. Alisar con MASOREV "G" XT. Dejar secar 24 horas y lijar de ser necesario para quitar rebabas, eliminando el residuo de polvo del muro. La aplicación de SOTTO SIL en superficies nuevas asegura la vida útil del producto y en las superficies ya pintadas mejora su desempeño.

Aplicación de producto: Con llana de acero inoxidable o espátula inoxidable, realizar trazos semi-circulares en todas direcciones, procurando no pasar muchas veces la llana sobre el mismo lugar llenando los espacios poco a poco; limpiar la llana constantemente para retirar los excedentes de material, la capa la determina el tamaño de carga mineral. Dejar secar la primera capa un mínimo de 24 horas.

Obtención de Textura: De ser necesario, lijar las imperfecciones del sustrato en forma circular, con lija # 320. Limpiar el polvo con un paño húmedo. Aplicar la segunda mano del producto con la llana de acero inoxidable y en fresco frotar en diferentes direcciones, limpiando la llana constantemente para retirar los excedentes de material. Cuidar de no ejercer mayor fuerza de frotación para no manchar o "quemar" el efecto. Opcionalmente, se puede sustituir el pulido con llana de acero inoxidable por el pulido con llana acrílica para dejar tonos claros y no manchados ni grisáceos.

Mantenimiento: Limpiar con agua, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.

Precauciones: No mezclar ni diluir con otros productos, lavar el equipo y material empleado con agua y jabón. Mantener los recipientes bien cerrados mientras no se esté utilizando el producto. La máxima resistencia del producto se alcanza después de 30 días, aunque las propiedades de permeabilidad, repelencia y baja absorción las desarrolla en las primeras 72 horas.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa María Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660