

MARMOSAND



Línea: MULTICOLORES

Tipo de Producto: Recubrimiento policromático de grano ceramizado.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento ideal para la decoración, elaborado a base de copolímeros acrílicos, granos de mármol ceramizados, aditivos químicos varios, conservadores y colores inorgánicos y orgánicos exclusivamente para interiores.

Propiedades: Resistente, decorativo, novedoso, moderno, durable. Se facilita la limpieza cuando se aplica posteriormente VITROSEAL H.R. Brillante o Mate. Permite lavarse; es de buena dureza.

Características: Flexible, de gran adherencia, alta resistencia, colores para interiores que permiten generar multiplicidad de combinaciones de tonos brillantes, como excelente alternativa de decoración. Su rendimiento teórico es variable, de acuerdo al sustrato y a su correcto fondeo. Si el sustrato está totalmente nivelado y liso, rinde de 13 a 15 m² por cubeta, para la textura lisa aplicada con llana; o de 7 a 8 m² por cubeta, si se aplica por aspersión. Para texturas por aspersión, diluir el material con 200 a 400 ml. de agua limpia, para texturas lisas con llana no necesita dilución. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efectos de estimaciones.

Usos: Para interiores, en superficies lisas y niveladas de panel de yeso, concreto prefabricado, aplanados de yeso y superficies metálicas, previamente tratadas con primers anticorrosivos. En madera deberá utilizarse sellador especial para tal sustrato. Sobre antiguas pinturas de aceite, se lija la superficie eliminando el brillo y se aplica SUPERFIX o COVERPLAST^{MR} para obtener adherencia.

Beneficios: Acabado novedoso, decoraciones modernas, no hay desprendimiento, se puede combinar y jugar con sus colores.

Acabado: Satinado.

Texturas: Semi-lisa o de rugosidad controlada si se aplica por aspersión.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	4.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	22.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cerrado a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 40°C.

Duración del Producto: 5 años, aunque su vida útil es mayor a 8 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie que se ha recubierto.

Secado:

Al Tacto: 4 a 8 horas
Total: 48 horas a 25°C y 50% de humedad relativa aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas de cada zona.

Colores: 15 colores básicos. Múltiples combinaciones.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar lisa, nivelada, limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se aplica con rodillo, brocha o aspersión. Para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el reparador COVERMIX o MACOREV "G", cuyo uso es limitado para interiores.

Preparación del Producto: Mezclar perfectamente el material manualmente con una paleta hasta obtener consistencia homogénea; no usar agitadores mecánicos o taladros.

Aplicación de Producto: Se debe pintar el sustrato uniformemente con PINTUCOREV o MILENIO, de acuerdo al color que predomina en la mezcla, para evitar problemas de contraste de color y observarse manchas provocadas por el efecto de la luz. Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta del muro hacia abajo, en tramos de aproximadamente un metro cuadrado, para evitar empates. El espesor del producto debe ser ligeramente mayor al tamaño del grano.

Obtención de Textura: Deberá obtenerse planchando ligeramente el material aún fresco, utilizando llana de acero inoxidable, uniformemente y en un solo sentido, haciendo un poco de presión y limpiando constantemente la llana, para evitar que se empaste y se dificulte la obtención de la textura.

Aspersión: Una vez diluido el material como se indicó anteriormente, aplicar utilizando un compresor de aire de 1.5 a 2.0 HP, pistola de tolva metálica de alta presión regulando ésta de 18 a 20 Lbs., con boquilla del No. 6. Se recomienda que la longitud de la manguera no exceda 10 m para evitar pérdida de presión. Aplicar el producto perpendicularmente al sustrato, cuidando mantener siempre la misma presión sobre la pistola, (a una mayor presión la textura será menos rugosa, a menor presión la textura será más rústica). Mantener el mismo sentido final, la misma distancia de la pistola a la superficie y la misma velocidad, para evitar el sombreado; al final dar una pasada en forma circular para desavanecer las uniones. Opcionalmente, orear de 4 a 5 minutos y planchar suavemente con llana acrílica sobre la superficie, ejerciendo poca presión.

Mantenimiento: Para limpiar manchas ligeras de polvo o suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, empleando un paño suave, esponja o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total del producto se obtiene a los 28 días.

Precauciones: No mezclar con otros productos. No homogenizar con equipo mecánico como taladro, aspas, etc. Respetar los intervalos de secado entre cada fase de aplicación. No aplicar directamente sobre superficies pulidas y/o brillantes, ya que se pueden presentar problemas de aplicación que se reflejarán en el efecto estético del acabado. La finura del grano revelará las imperfecciones del muro en el cual se aplique. Aunque la homogeneidad del color de los granos es controlada, se recomienda trabajar tramos de obra con el mismo lote de producción. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa María Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660