



PINTUCOREV PLUS NG 10

Línea: PINTURAS EXTERIORES.

Tipo de Producto: Estireno - Acrílica.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Pintura base agua, elaborada con resinas estireno-acríticas, cargas minerales, aditivos químicos varios, conservadores, pigmentos inorgánicos (para exteriores) y orgánicos (para interiores).

Propiedades: Buen poder cubriente, flexible, decorativa, resistente y lavable.

Características: Tiene un rendimiento teórico de 77 a 87 m² por cubeta (a dos manos). Se debe diluir con 2 a 3 litros de agua limpia por cubeta, máximo. El rendimiento varía de acuerdo al tipo de sustrato y método de aplicación. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Acabado decorativo de uso exterior e interior. Se aplica preferiblemente sobre superficies lisas o semi-lisas de cemento, concreto, aplanados, yeso, previamente tratadas. No es recomendable para superficies rústicas.

Beneficios: Buen poder cubriente.

Acabado: Semi - satinado.

Textura: Lisa.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	5.2 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	24.5 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	260.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses, bajo techo y a una temperatura no mayor de 40° C, ni menor de 5° C.

Duración del Producto: 3 años, aunque su vida útil es superior a 4 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones.

La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre, humedad u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto:	60 minutos
Entre mano y mano:	4 a 6 horas
Total:	24 horas
Curado total:	30 días

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Colores: De acuerdo a Carta de Color Pinturas Exteriores.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Sobre panel de yeso o sustratos con alto contraste, fondear con PINTUCOREV PLUS NG 10 o PINTUCOREV mezclado con SOTTOFONDO^{MR} al tono o color de la pintura. Sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija # 200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO^{MR} 1000 o 3 X 1. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso se deberá sellar con SOTTOFONDO^{MR} 1000, BIO FONDO, SOTTO SIL o SANI FONDO, como indican su Fichas Técnicas y verificar adherencia.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador). Una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el reparador COVERMIX, cuyo uso es limitado para interiores o MASCOREV G XT, para exteriores.

Aplicación de Producto: Aplicar 1° mano de la pintura con brocha, rodillo o aspersión con airless (sin aire). La aplicación debe iniciarse de la mitad del muro hacia arriba, continuando hacia abajo hasta el piso y hacia un lado; una vez que se avanza 1 o 2 m², uniformar la aplicación pasando suavemente el rodillo en forma vertical, procurando disminuir la huella del rodillo; dejar secar. Aplicar la 2° mano de la misma forma que la primera. En superficies nuevas se recomienda el uso previo de un sellado con SOTTOFONDO^{MR}, el cual mejorará la apariencia, rendimiento y nivelación del producto

Mantenimiento: Para limpiar manchas de polvo o suciedad, utilizar agua con jabón, lavando con un paño suave o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total se obtiene después de 30 días.

Precauciones: El producto no deberá mezclarse con ningún otro, excepto agua en la proporción indicada. Es muy importante elegir el sistema de aplicación correcto para optimizar el rendimiento y desempeño de la pintura. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660