



# PINTUNOVA<sup>MR</sup> NG

**Línea:** PINTURAS ARQUITECTONICAS.

**Tipo de Producto:** Pintura a base de copolímeros acrílicos.

**Revisión:** Agosto/2011

**Descripción:** Pintura a base de copolímeros acrílicos emulsionados, cargas minerales, aditivos químicos varios, pigmentos de alta calidad y conservadores.

**Propiedades:** Buen poder cubriente, flexible, decorativa y resistente.

**Características:** Resinas acrílicas estiradas, calidad estándar. Bajo costo. Ideal para Contratistas. Rendimiento teórico de 75 a 85 m<sup>2</sup> por cubeta. Diluir con 2 a 3 litros de agua limpia por cubeta, máximo. En el caso de fondeo para pasta, mezclar 6 Lts. de pintura con 1.3 Lts. de sellador previamente diluido. El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de sustrato. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

**Usos:** Pintura decorativa de uso en interiores. Se aplica sobre superficies de cemento, concreto, aplanados, yeso, fondeo de paneles de yeso o fibrocemento (previo tratamiento de superficie). Ideal para mantenimiento residencial, hotelero, etc.

**Beneficios:** Ideal para fondeos y también como acabado final. Fácil mantenimiento, mayor durabilidad.

**Acabado:** Satinado.

**Texturas:** Lisa.

**Presentación:**

Galón	4.0 Lts.	5.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	24.5 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	270.0 Kgs.

**Almacenamiento:** 6 meses bajo techo y a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

**Duración del Producto:** 1 año, aunque su vida útil es mayor a 2 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones.

La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

**Secado:**

Al tacto: 60 minutos

Total: 24 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la temperatura y humedad.

**Colores:** Carta de Color Pinturas Permatone.

**Modo de Aplicación:**

**Sustrato:** Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Sobre pánel de yeso o sustratos con alto contraste, fondear con SUPER PAINT o PINTUCOREV mezclado con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 al tono o color de la pintura. Sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija # 200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 o 3 X 1. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso se deberá sellar con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000, BIOFONDO, SOTTO SIL o SANI FONDO, como indican sus Fichas Técnicas y verificar adherencia.

**Aplicación de Selladores:** Sellar la superficie con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

**Aplicación de Resanadores:** Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST<sup>MR</sup>, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el reparador COVERMIX, cuyo uso es limitado para interiores.

**Aplicación de Producto:** Una vez preparada la superficie, delimitar las áreas de aplicación y proteger las zonas perfectamente, iniciando la aplicación. Se recomienda el uso de rodillo de felpa de pelo corto.

Con Rodillo: 1° mano cargar el rodillo introduciéndolo a la cubeta y escurrirlo. Iniciar la aplicación de la mitad del muro hacia arriba sin ejercer demasiada presión con el rodillo, continuar con esta secuencia hacia abajo y hacia un lado. Una vez que se avanza 1 o 2 m<sup>2</sup>, uniformar la aplicación pasando el rodillo en forma vertical, procurando no dejar huella del rodillo. Dejar secar 6 a 8 horas. Realizar la misma operación para la segunda mano.

Con Brocha: Realizar trazos largos, manteniendo la brocha sin despegar de la superficie y en un solo sentido, posteriormente en una segunda aplicación, realizar la instalación en el mismo sentido que la primera mano.

Pistola (airless): Ideal para zonas rústicas y áreas muy grandes o acabados lisos. Una vez diluido el material, verificar la presión de equipos, evitar cambios o variaciones de presión en la pistola, tratar de mantener un ángulo recto al muro y la misma velocidad, distancia y presión de gatillo. En una segunda mano, cruzar el sentido de aplicación para borrar sombras o manchas de la superficie.

**Mantenimiento:** Para limpiar pequeñas manchas de polvo o suciedad, utilizar agua y jabón, lavando con un paño suave.

**Precauciones:** El producto no deberá mezclarse con ningún otro, excepto con agua en la proporción indicada, o con sellador SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 o SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 3 X 1, (diluidos previamente), cuando se trate de fondeo. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200  
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660