



# PINTUPLAST

**Línea:** PINTURAS EXTERIORES.

**Tipo de Producto:** Pintura gran calidad.

**Revisión:** Agosto/2011

**Descripción:** Recubrimiento líquido, base agua, elaborado con copolímeros acrílicos de gran calidad, cargas minerales de cuarzo y conservadores químicos no tóxicos.

**Propiedades:** De gran resistencia a la intemperie, lluvia ácida, contaminación, rayos ultravioleta del sol, durable, de gran adherencia, con gran poder cubriente, de excelente lavabilidad, resistencia a la abrasión y de fácil aplicación.

**Características:** Rendimiento teórico como pintura: 80 a 90 m<sup>2</sup> por cubeta, a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie. Se diluye con 2 a 3 litros de agua limpia máximo, para aplicación. Como acabado con textura: 40 a 50 m<sup>2</sup> por cubeta, sin diluir. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

**Usos:** En fachadas y muros exteriores. Se aplica sobre sustratos de cemento, antiguos recubrimientos, fibrocemento, madera y metal preparados. Ideales sustratos sometidos a condiciones de alta humedad, zonas costeras y ambientes salinos.

**Beneficios:** Gran resistencia y durabilidad; bajo precio por m<sup>2</sup> en costo/año; colores firmes y estables.

**Acabados:** Mate.

**Textura:** Semirugosa, áspera.

**Presentación:**

Galón:	4.0 Lts.	5.4 Kgs.
Cubeta:	19.0 Lts.	27.0 Kgs.
Tambo:	200.0 Lts.	270.0 Kgs.

**Almacenamiento:** 6 meses en empaque cerrado a la sombra y a una temperatura mínima de 5° C y máxima de 40° C. Evite el congelamiento.

**Duración del Producto:** 5 años, aunque su vida útil es superior a los 8 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre, humedad u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

**Secado:**

Al Tacto:	1 hora.
Entre mano y mano:	4 a 6 horas
Total:	24 horas
Curado total:	30 días

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

**Color:** Carta de Color Pinturas Exteriores.

**Modo de Aplicación:**

**Sustrato:** Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Sobre pánel de yeso o sustratos con alto contraste, fondear con PINTUPLAST o PINTUCOREV mezclado con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> al tono o color de la pintura. Sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija # 200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 o 3 X 1. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso se deberá sellar con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000, BIOFONDO, SOTTO SIL O SANI FONDO, como indican sus Fichas Técnicas y verificar adherencia.

**Aplicación de Selladores:** Sellar la superficie con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador). Una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

**Aplicación de Resanadores:** Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST<sup>MR</sup>, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el reparador COVERMIX, cuyo uso es limitado para interiores o MASCOREV G XT para exteriores.

**Aplicación de Producto:** Aplicar la 1° mano de la pintura con brocha, rodillo o aspersión con airless (sin aire). La aplicación debe iniciarse de la mitad del muro hacia arriba, continuando hacia abajo hasta el piso y hacia un lado; una vez se avanza 1 o 2 m<sup>2</sup>. uniformar la aplicación pasando suavemente el rodillo en forma vertical, procurando disminuir la huella del rodillo, dejar secar. Aplicar la 2° mano de la misma forma que la primera

**Acabado con textura:** Aplicar con rodillo pachón una 2° mano de PINTUPLAST<sup>MR</sup> uniformemente y sin extender demasiado, obteniendo una textura suave y agradable. Seguir procedimiento de la primera mano.

**Nota:** Esto sólo se logra en una superficie lisa y nivelada. La aplicación se logra como se describe en Aplicación de Producto, pero no se diluye.

**Mantenimiento:** Para eliminar pequeñas manchas, polvo o suciedad, lavar con agua y jabón utilizando un paño o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total se obtiene después de 30 días.

**Precauciones:** Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después de la aplicación. No dejar los recipientes abiertos por períodos largos de tiempo. Cerrar mientras no se utilice. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.