



PRINCESS

Línea: PINTURAS ARQUITECTONICAS.

Tipo de Producto: Pintura base agua.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Pintura líquida, elaborada a base de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, cargas minerales y aditivos químicos varios.

Propiedades: Buen poder cubriente, decorativa, con buena brochabilidad y de fácil aplicación. Se recomiendan colores claros con pigmentación inorgánica.

Características: Rendimiento teórico de 60 a 65 m² por cubeta. Diluir con 2 a 3 litros de agua limpia por cubeta, máximo. En el caso de fondeo para pasta mezclar 6 Lts. de pintura con 1.3 Lts. de sellador previamente diluido. El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de sustrato. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Para superficies interiores como muros, plafones de yeso, aplanados de cemento, pánel de yeso y otras superficies tratadas previamente. Ideal para obras de interés social y mantenimiento, así como para decoraciones temporales: stands, recintos de uso múltiple, foros de televisión, escenografías, etc.

Beneficios: Buen poder cubriente, no deja marcas de la brocha, resistente a la alcalinidad, bajo costo.

Acabado: Mate.

Texturas: Lisa.

Presentación:

Cubeta	19.0 Lts.	22.5 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	225.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en lugar fresco y a la sombra, a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Duración del Producto: 2 años, aunque su vida útil es mayor a 4 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto. COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto: De 1.0 a 1.5 horas a 25° C.

Total: 24 horas

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Colores: Carta de Colores reducida. Tonos claros.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el reparador COVERMIX, cuyo uso es limitado para interiores.

Aplicación de Producto: Una vez preparada la superficie, delimitar las áreas de aplicación y proteger las zonas perfectamente, iniciando la aplicación. Con Rodillo: 1° mano, cargar el rodillo introduciéndolo a la cubeta y escurrirlo. Iniciar la aplicación de la mitad del muro hacia arriba sin ejercer demasiada presión con el rodillo, continuar con esta secuencia hacia abajo y hacia un lado. Una vez que se avanza 1 o 2 M2, uniformar la aplicación pasando el rodillo en forma vertical, procurando no dejar huella del rodillo. Dejar secar 6 a 8 horas. Realizar la misma operación para la segunda mano.

Con Brocha: Realizar trazos largos, manteniendo la brocha sin despegar de la superficie y en un solo sentido; posteriormente en una segunda aplicación, realizar la instalación en sentido cruzado a la primera mano. Con Pistola (airless): Ideal para zonas rústicas y áreas muy grandes. Una vez diluido el material, verificar la presión de equipos, evitar cambios o variaciones de presión en la pistola, tratar de mantener un ángulo recto al muro y la misma velocidad, distancia y presión de gatillo. En una segunda mano, cruzar el sentido de aplicación para borrar sombras o manchas de la superficie.

Mantenimiento: Para limpiar pequeñas manchas suciedad, lavar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave.

Precauciones: No mezclar con otros productos. No diluir o rebajar más de lo recomendado. Preparar la superficie para evitar problemas de adherencia. Respetar los tiempos de almacenamiento y secado. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660