

# RIFLEXI



**Línea:** ESTUCADOS VENECIANOS.

**Tipo de Producto:** Recubrimiento policromático perlescente.

**Revisión:** Agosto/2011

**Descripción:** Recubrimiento de aspecto tornasol, elaborado a base de copolímeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmentos perlescentes e iridiscentes y conservadores.

**Propiedades:** Gran adherencia, flexibilidad, de muy alto rendimiento, fácil de aplicar, ofrece una posibilidad ilimitada de efectos y tonalidades.

**Características:** Muy fácil aplicación, acabados nacarados, iridiscentes, perlescentes, metalizados; rendimiento teórico de 14 hasta 30.0 m<sup>2</sup> por litro. Para acabados espatuleados no diluir; con otras herramientas y técnicas, diluir 0.800 a 1.2 Lts. de agua limpia por galón, como máximo. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real de la obra para efecto de estimaciones.

**Usos:** Para exclusivas decoraciones en interiores. Aplicable sobre acabados tipo stucco veneciano (TEVERE, PALLADIO preferentemente sin haber sido abrigantado, , CERAMI) y pinturas, previo pintado con PINTUCOREV o PINTUNOVA<sup>MR</sup>.

**Beneficios:** Es novedoso. Imprime una bella apariencia con efectos múltiples. Resistencia a sustratos alcalinos. Se puede aplicar con cualquier herramienta.

**Acabado:** Monocolor o multicolor tornasol/iridiscente, de acuerdo a las combinaciones que se hagan y la técnica utilizada. La iluminación juega un papel muy importante para lograr los mejores efectos con este producto.

**Texturas:** Lisa o semi-lisa, de acuerdo al método de aplicación empleado, o rugosa si se aplica sobre un texturizado.

**Presentación:**

Litro	1.0 Lts.	0.95 Kgs.
Galón	4.0 Lts.	3.80 Kgs.

**Almacenamiento:** 6 meses en empaque cerrado, a una temperatura no menor de 5° C ni mayor de 40° C.

**Duración del Producto:** 3 años, aunque su vida útil es mayor de 6 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia humedad, de salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

**Secado:**

Al Tacto: 30 minutos a 1 hora a una temperatura de 25° C, humedad relativa 50% aproximadamente. El tiempo de secado varía de acuerdo a las condiciones climáticas. Recomendamos cerrar bien las áreas de aplicación para prevenir que el producto seque rápido y dificulte la obtención de la textura.

**Colores:** 10 colores disponibles, pero de acuerdo al tono de la base, las posibilidades cromáticas son innumerables.

**Modo de Aplicación:**

**Sustrato:** Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

**Aplicación de Selladores:** Sellar la superficie con SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO<sup>MR</sup> 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

**Aplicación de Resanadores:** Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST<sup>MR</sup> que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el alisador COVERMIX, MASCOREV "G" o MASCOREV "A".

**Aplicación de Producto:** Sobre Stucco (PALLADIO, TEVERE, CERAMI), sin diluir el material razar la superficie con llana de acero inoxidable o espátula plástica, aplicando uno o varios tonos a la vez. Sobre pintura, limpiar la superficie de grasa y polvo; aplicar una mano de sellador sobre el tono existente o sobre una base de color blanco; dejar secar perfectamente. Se aplica diluido.

**Obtención de Textura:** Se recomienda la aplicación al menos entre dos personas, para evitar empates o traslapes, siendo uno quien ponga la base y el otro quien dé la textura con el material aún fresco. Los trazos serán en áreas de aproximadamente un metro cuadrado, dependiendo de la herramienta para texturar; como opción colocar capa tras capa de diferentes colores, tratando de que un tono oscuro no cubra a los tonos claros; las herramientas que se pueden utilizar para la aplicación son: guante de lana, espátula plástica, pincel, pistola de aire para efecto gota, efecto madera, tampón de piel, estopa, rodillo Rodim, etc. Se recomienda cerrar las áreas a aplicar para evitar corrientes de aire y tener mejor tiempo de trabajo.

**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón empleando un paño suave.

**Precauciones:** No usar solventes para la limpieza del producto aplicado. No mezclar con otros productos ni diluir con solvente. Preparar o diluir únicamente el producto que se va a utilizar.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.