

SAN MARINO



Línea: PERMATONE

Tipo de Producto: Recubrimiento decorativo base agua.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento base agua efecto seda aperlado, elaborado con polímeros acrílicos de alta especificación, pigmentos especiales, aditivos químicos y conservadores.

Propiedades: Excelente adherencia, alto rendimiento, ofrece la posibilidad única de acabado seda aperlado.

Características: Rendimiento teórico de 8 a 10 m² por litro. Diluible con agua limpia en proporción de 300 ml por 1 Lt. de **SAN MARINO** y por cada galón, de 1.2 litros de agua. Agitar manualmente con espátula hasta homogenizar. No usar agitadores mecánicos. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Recubrimiento diseñado para cubrir las más altas exigencias en decoración de interiores, aplicable sobre superficies lisas, niveladas y pintadas en color blanco por aspersión para evitar huella de rodillo.

Beneficios: Novedoso, versátil, acabado único. Total exclusividad.

Acabado: Aterciopelado aperlado. Permite crear efectos especiales con distintos estilos de iluminación, lo cual indudablemente realza la belleza y características cromáticas del producto.

Texturas: Lisa. Retrata la superficie en que se aplica.

Presentación:

Litro	1.0 Lts.	1.0 Kgs.
Galón	4.0 Lts.	4.0 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	20.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto, con una temperatura no menor de 5° C ni mayor de 40° C, humedad relativa de aproximadamente 50%.

Duración del Producto: 3 años, aunque su vida útil puede ser de 6 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al Tacto: 1 hora
Total: 24 horas
A 25° C y 50% de humedad relativa aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Colores: 14 colores, más negro y neutro (Carta de Colores **SAN MARINO**)

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, suciedad, materiales extraños o pintura en mal estado, sana estructuralmente de salitre, lisa, nivelada y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3X1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador).

Aplicación de Resanadores: Si la superficie no está totalmente lisa, resanar, nivelar y alisar con COVERMIX o MASCOREV "G", aplicado de acuerdo a su Ficha Técnica y de ser necesario, dependiendo la rugosidad y tipo de sustrato, utilizar previamente COVERPLAST^{MR}.

Aplicación de producto: Pintar la superficie a cubrir totalmente con PINTUCOREV color blanco, aplicado por aspersión, diluyéndolo con 3.8 a 4.7 Lts. de sellador SOTTOFONDO diluido. Dejar secar de 8 a 12 horas y aplicar **SAN MARINO** con equipo de aspersión de baja presión minirigo, con boquilla del No. 3, muy cuidadosamente como a continuación se indica.

Obtención de Textura: Ajustar el recorrido del gatillo de la pistola abriendo la válvula de la pistola en aproximadamente 3/4 partes de su recorrido, para controlar que la cantidad de producto sea la adecuada en el regulador de presión del Minirigo. Subir a máxima presión y aplicar el producto perpendicularmente a la superficie a una distancia de 30 a 40 cms., de manera perpendicular y uniforme, únicamente en sentido horizontal, sin generar empalmes hasta lograr el rendimiento recomendado. La aplicación correcta se logra cuando el acabado queda libre de contraste de color por efecto del cubrimiento irregular del sustrato.

Obtención de Referencias "D" (dilución): Mezclar 1 parte de **SAN MARINO** en cualquiera de sus colores base con 4 partes de **SAN MARINO** neutro.

Mantenimiento: Limpiar manchas de polvo y suciedad, empleando agua y una esponja suave. De ser necesario, utilizar detergente.

Precauciones: No mezclar con ningún otro producto. Únicamente emplear sistema de aspersión para la aplicación. Cerrar el área a aplicar, para evitar corrientes de aire. El efecto puede variar en función del color elegido. El uso de luz indirecta maximiza el efecto del producto. No utilizar ningún tipo de agitación mecánica en este producto. Diluir sólo la cantidad especificada de agua. Sólo diluir la cantidad de producto que se vaya a utilizar en un día. COREV imparte el curso de aplicación de manera gratuita y no avala el trabajo hecho por una aplicador que no lo haya tomado. El producto se debe cuidar de impactos o raspaduras con objetos.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660