



SUPER PAINT

Línea: PINTURAS ARQUITECTONICAS.

Tipo de Producto: Pintura a base de copolímeros acrílicos.

Revisión: Agosto/2010

Descripción: Pintura base agua, elaborada a base de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, conservadores, cargas y aditivos químicos varios.

Propiedades: Gran poder cubriente, flexible, decorativa y resistente.

Características: Con rendimiento teórico de 73 a 83 m² por cubeta, pudiendo variar de acuerdo a la rugosidad del sustrato, a dos manos. Diluirse de 1.9 a 2.9 Lts. con agua limpia máximo, por cubeta de 19 Lts. En el caso de fondeo para recubrimiento, mezclar 3.8 a 5.7 Lts. de **SUPER PAINT** por cubeta de 19 Lts. de sellador previamente diluido. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Acabado decorativo de uso en exteriores no salinos, de alta humedad relativa o lluvias intensas. Se aplica sobre superficies de cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento (previa preparación de superficie). Se recomienda su uso en superficies lisas o de mínima rugosidad.

Beneficios: De bajo mantenimiento, económico, excelente tixotropía, buen rendimiento.

Acabado: Mate.

Textura: Lisa.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	5.0 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	25.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	250.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses bajo techo y a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C. Evite el congelamiento.

Duración del Producto: 2 años, aunque su vida útil es superior a 5 años. Corev de México, S.A. de C.V. a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra.

La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre, humedad u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto: 60 minutos

Entre mano y mano: 4 a 6 horas

Total: 24 horas

Curado total: 30 días

a 25° C y 50% de humedad relativa aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Colores: Carta de Color Pinturas Exteriores. Para máxima estabilidad de color, sugerimos emplear sólo tonos a base de óxidos de hierro; consultar información con el Depto. Técnico.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Sobre panel de yeso o sustratos con alto contraste, fondear con **SUPER PAINT** o **PINTUCOREV** mezclado con **SOTTOFONDO^{MR}** al tono o color de la pintura. Sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija # 200, retirar el polvo y sellar con **SOTTOFONDO^{MR} 1000** o 3 X 1. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso se deberá sellar con **SOTTOFONDO^{MR} 1000**, **BIOFONDO**, **SOTTO SIL** o **SANI FONDO**, como indican sus Fichas Técnicas y verificar adherencia.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con **SOTTOFONDO^{MR} 1000** (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o **SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1** (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador). Una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersion o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador **COVERPLAST^{MR}** o **MASCOREV GXT** que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3mm. de espesor por capa.

Aplicación de Producto: Aplicar la 1° mano de la pintura con brocha, rodillo o aspersion con airless (sin aire). La aplicación debe iniciarse de la mitad del muro hacia arriba, continuando hacia abajo hasta el piso y hacia un lado. Una vez que se avanza 1 o 2 m², uniformar la aplicación pasando suavemente el rodillo en forma vertical, procurando disminuir la huella del rodillo, dejar secar. Aplicar 2° mano de la misma forma que la primera.

Con Brocha: Realizar trazos largos, manteniendo la brocha sin despegar de la superficie y en un solo sentido; posteriormente en una segunda aplicación, realizar la instalación en el mismo sentido de la primera mano.

Con Pistola (airless): Ideal para zonas rústicas y áreas muy grandes. Una vez diluido el material, verificar la presión de equipos, evitando cambios o variaciones de presión en la pistola; tratar de mantener un ángulo recto al muro y la misma velocidad, distancia y presión de gatillo. En una segunda mano, cruzar el sentido de aplicación para borrar sombras o manchas de la superficie.

Mantenimiento: Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y detergente, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.

Precauciones: El producto no deberá mezclarse con ningún otro, excepto con agua en la proporción indicada, o con sellador **SOTTOFONDO^{MR} 1000** o **SOTTOFONDO^{MR} 3 x 1**, diluidos previamente sólo cuando se trate de fondeo. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660