

TEXTU SIL T



Línea: GRAN CALIDAD EXTERIORES.

Tipo de Producto: Texturizado Siloxánico con grano.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento texturizado a base de emulsiones y aditivos siloxánicos, arenas sílicas, granos seleccionados de mármol, copolímeros acrílicos emulsionados y pigmentos de alta resistencia a exteriores. Es hidrófugo; presenta buena adherencia sobre muros nuevos; no se delamina ni desprende; alta permeabilidad al vapor de agua, lo que permite que el muro respire, evitando ampollamientos; baja absorción de agua. Acabado fino para texturas con grano fino.

Propiedades: Alta permeabilidad al vapor de agua, combinada con una baja absorción de agua, lo que convierte al **TEXTU SIL "T"** en un excelente texturizado para protección de fachadas, usando en conjunto con **COLOR SIL** y **SOTTO SIL**.

Características: Rendimiento teórico de 13 a 14 m² por cubeta, variando de acuerdo a técnica de aplicación y tipo de superficie. Excelente resistencia en exteriores por períodos prolongados (10 años); colores durables y resistentes. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Acabado protector y decorativo para exteriores. Se aplica sobre superficies minerales como cemento, aplanados de cemento-arena, mortero, ladrillo, tabique, paneles prefabricados sin tratar, pintar o sellar, concreto, etc., previo tratamiento de la superficie.

Beneficios: Gran resistencia; permeable al vapor de agua; fácil aplicación.

Acabado: Texturizado con grano fino.

Texturas: Suaves: Caracoleadas, esgrafíadas, cruzadas vertical, diagonal, con araña de alambre, con llanas, talochas, etc.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	6.8 Kgs.
Cubeta	15.0 Lts.	25.5 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto, con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C; humedad relativa de aproximadamente 50%.

Duración del Producto: 10 años. Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

La garantía aplica sin restricciones en obras nuevas, siempre y cuando se utilice el sistema completo de productos Siloxánicos en los colores de su Carta y en soportes debidamente preparados, de conformidad a sus Fichas Técnicas. En caso de remodelación de fachadas o aplicación en soportes antiguos, favor de consultar con nuestro Departamento Técnico.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de hongo recurrente en la superficie que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto: 2 a 4 horas, a 25° C y humedad relativa de 50%, pudiendo variar con la temperatura y humedad. Total: 72 horas. El desarrollo total de propiedades de hidrorrepelencia puede ser de 2 a 3 semanas.

Colores: De acuerdo a Carta de Colores "Exterior + Color".

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la revisión del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar libre de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTO SIL listo para usarse, cuando se trate de superficies nuevas. Elegir el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo.

Aplicación de Resanadores: Realizar las reparaciones a base de materiales compatibles con el sustrato o del mismo tipo que el sustrato, para mantener las propiedades del mismo. La aplicación de SOTTO SIL en superficies nuevas asegura la vida útil del producto.

Aplicación de Producto: Una vez preparada la superficie, delimitar las áreas de aplicación y proteger las zonas perfectamente. Es importante pintar con **COLOR SIL** en un tono similar al del acabado final, para evitar contrastes de color. Se recomienda aplicar **TEXTU SIL "T"** entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes.

Obtención de Textura: Deberá obtenerse inmediatamente después de empastar el muro.

Textura Esgrafíada: Utilizando las llanas metálicas, aplicar la pasta extendiéndola perfectamente al espesor que marca el tamaño del grano, eliminando el exceso de material con la misma llana e inmediatamente obtener textura arrastrando la talocha de madera o poliestireno expandido en sentido vertical hasta lograr la textura. Opcionalmente planchar la textura utilizando llana acrílica.

Textura Caracoleada: Utilizando el proceso de aplicación anterior de la pasta, pasar la talocha en forma circular continuamente. Opcionalmente planchar con llana acrílica.

Textura Rústica: Aplicar con llana de acero inoxidable, con el material aún fresco, retirar los excedentes del mismo, haciendo trazos irregulares, hasta lograr que el grano del producto genere pequeños espacios o líneas, esperar un tiempo no mayor a 4 o 5 minutos y frotar un poco con llana acrílica o espátula plástica, limpiando ésta después de cada trazo. Si se desea, frotar con llana acrílica mayor número de veces, la textura se irá haciendo más suave.

Mantenimiento: Limpiar ligeramente con chorro de agua, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves

Precauciones: No mezclar ni diluir con otros productos, lavar el equipo y material empleado con agua y jabón. Mantener los recipientes bien cerrados mientras no se esté utilizando el producto. La máxima resistencia del producto se alcanza después de 30 días, aunque las propiedades de permeabilidad, repelencia y baja absorción las desarrolla en las primeras 72 horas.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.