

TEXTU SIL



Línea: GRAN CALIDAD EXTERIORES.

Tipo de Producto: Texturizado Siloxánico sin grano.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento texturizado sin grano, a base de emulsiones y aditivos siloxánicos, arenas silicas, copolímeros acrílicos emulsionados y pigmentos de alta resistencia a exteriores. Es hidrófugo; presenta buena adherencia sobre muros nuevos; no se delamina ni desprende; alta permeabilidad al vapor de agua, lo que permite que el muro respire, evitando ampollamientos; baja absorción de agua. Acabado sin grano para texturas delicadas.

Propiedades: Alta permeabilidad al vapor de agua, combinada con una baja absorción de agua, lo que convierte al **TEXTU SIL** en un excelente texturizado para protección de fachadas, usado en conjunto con **SOTTO SIL** y **COLOR SIL**.

Características: Rendimiento teórico de 19 a 21 m² por cubeta de acuerdo a técnica de aplicación y tipo de superficie. Excelente resistencia en exteriores por períodos prolongados (10 años); colores durables y resistentes. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Acabado protector y decorativo para exteriores. Se aplica sobre superficies minerales como cemento, aplanados de cemento-arena, concreto, mortero, ladrillo, tabique, paneles prefabricados sin tratar, pintar o sellar, etc., previo tratamiento de la superficie.

Beneficios: Gran resistencia; permeable al vapor de agua; fácil aplicación.

Acabado: Texturizado sin grano.

Texturas: Rayadas, escobilladas, cepilladas, damascadas, goteadas, caracoleadas, efecto cantera, efecto bicolor, etc.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	6.7 Kgs.
Cubeta	15.0 Lts.	25.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto, con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C; humedad relativa de aproximadamente 50%.

Duración del Producto: 10 años

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones.

La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

La garantía aplica sin restricciones en obras nuevas, siempre y cuando se utilice el sistema completo de productos Siloxánicos en los colores de su Carta y en soportes debidamente preparados. En caso de remodelación de fachadas o aplicación en soportes antiguos, favor de consultar con nuestro Departamento Técnico.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre u hongo recurrente en la superficie que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto 2 a 4 horas, a 25° C y humedad relativa de 50%, pudiendo variar con la temperatura y humedad. Total 72 horas. El desarrollo total de propiedades de hidrorrepelencia puede ser de 2 a 3 semanas.

Colores: De acuerdo a Carta de Colores "Exterior + Color".

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la revisión del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar libre de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con **SOTTO SIL** listo para usarse, cuando se trate de superficies nuevas. Elegir el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo.

Aplicación de Resanadores: Realizar las reparaciones a base de materiales compatibles con el sustrato o del mismo tipo que el sustrato, para mantener las propiedades del mismo. La aplicación de **SOTTO SIL** en superficies nuevas asegura la vida útil del producto.

Aplicación de Producto: Una vez preparada la superficie, delimitar las áreas de aplicación y proteger las zonas perfectamente. Es importante pintar con **COLOR SIL** en un tono similar al del acabado final, para evitar contrastes de color. Se recomienda aplicar **TEXTUSIL** entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes. **Obtención de Textura:** Deberá obtenerse inmediatamente después de la aplicación inicial, utilizando espátulas, llanas inoxidables y rodillos de felpa.

Brocheada: Aplicar el recubrimiento con llana inoxidable al espesor que da el grano del producto (espesor delgado) y pasar una brocha en fresco en forma circular o semi-circular, realizando diferentes movimientos para lograr la textura elegida.

Rodillo de Felpa: Iniciar de la parte alta hacia abajo, aplicando en una misma dirección, en tramos de 50 cms. Una vez cubierta un área de máximo 1.5 m. sobre toda la superficie fresca, pasar el rodillo en sentido cruzado y finalizar realizando trazos en una sola dirección con el rodillo sin material, para peinar, homogenizar y difuminar los traslapes entre tramo y tramo. Observar el espesor máximo recomendado en Precauciones.

Efecto Cantera: Aplicar una 1ª capa del producto con llana de acero inoxidable, en trazos multidireccionales y retirando los excedentes, cuidando que el espesor de la capa no exceda lo recomendado. Dejar secar mínimo 4 horas.

Textura Suave: Colocar una 2ª capa de producto con llana, sin cubrir totalmente el área, sólo colocar manchas y con el material fresco, deslizar la llana en trazos multidireccionales para unir y cerrar las manchas sin alisar completamente. Sobre la capa fresca, frotar suavemente con una esponja húmeda en trazos irregulares para obtener una textura suave.

Textura Rústica: Colocar una 2ª capa de producto usando rodillo de pelo corto o medio, haciendo manchones irregulares. Sobre el material fresco deslizar una esponja húmeda sin ejercer presión, creando crestas y valles para lograr la textura deseada.

Efecto Bicolor: Colocar una 1ª mano fina de material con llana de acero inoxidable en trazos irregulares, dejar secar mínimo 4 horas. Colocar una 2ª mano, con llana de acero inoxidable en forma multidireccional. Sobre el material aún fresco, colocar con la llana manchas en un tono diferente, frotar suavemente la superficie con la llana previamente humedecida; opcionalmente pasar una esponja húmeda en forma irregular.

Mantenimiento: Limpiar ligeramente con chorro de agua, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves

Precauciones: No mezclar ni diluir con otros productos, lavar el equipo y material empleado con agua y jabón. En la aplicación por aspersión no debe excederse de 10 metros la manguera de la pistola al compresor, ya que provoca caídas de presión. Mantener los recipientes bien cerrados mientras no se esté utilizando el producto. La máxima resistencia del producto se alcanza después de 30 días, aunque las propiedades de permeabilidad, repelencia y baja absorción las desarrolla en las primeras 72 horas. El espesor máximo por capa húmeda deberá ser de 1 mm. para evitar fisuras en el material.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.